



МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

# “СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ ТА ЩЕЛПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ”

ПРИСВЯЧЕНОЇ

ВИДАТНИМ ЩЕЛПНО-ЛИЦЕВИМ ХІРУРГАМ, СТОМАТОЛОГАМ І СПІВРОБІТНИКАМ  
КАФЕДРИ, ЩО ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ  
1941-1945 РР.



КИЇВ-2012



## IV.9. БІОІНЖЕНЕРІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ, КІСТКОВОЗАМІЩУЮЧІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ



### ПІДГОТОВКА ТА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ АУТОКРОВІ ДЛЯ ОСТЕОПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА КОМІРКОВИХ ВІДРОСТКАХ ЩЕЛЕП

*Чумаченко О.В., Усенко С.А., Салогуб Т.В., Кмецинська З.В., Заїка В.І.*

*Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; Центральна клініко-біохімічна лабораторія НМЦ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска»*

Сучасна концепція відновлювальної остеохірургії передбачає використання остеопластичних матеріалів, які являються складовими природнього репаративного остеогенезу і можуть бути, по можливості, виготовлені із аутоматеріалів (1,2). Нами лабораторно розроблено та клінічно відпрацьовано протокол приготування та застосування недемінералізованого матеріалу „Остеопласт-К” з глікозаміногліканами в суміші з компонентами фібринового гелю аутокрові для внесення в кісткові дефекти коміркового відростка різних розмірів. Фібриновий гель аутокрові утворювався після негайного 12-хвилинного центрифугування венозної крові хворих об’ємом від 5,0 до 20,0 мл (в залежності від клінічної ситуації) без будь-яких реагентів, забраної під час оперативних втручань із вен ліктьових ямок, у центрифугу



ОПН – 3 (виробництва фірми „DASTAN”, Киргизія) на швидкості 3000 обертів за хвилину. З пробірок діставалася світла фракція, яка давала три компоненти: сироватку та фібриновий гель, з якого після мануального відтискання в стерильній серветці отримувалися щільні мембрани різної площі товщиною до 1 мм. і додатковий об'єм рідини. Сироватка використовувалася для змішування матеріалу, гель у незмінному стані змішувався з сухим кістковпластичним матеріалом та вносився в кістковий дефект у вигляді пружної маси або самостійно, мембрани з гелю виконували роль протекторів та розмежовували окремі фрагменти новоутворених стінок навкруги кістковопластичного матеріалу чи контактували з окістям або біологічними мембранами.

В матеріалі після центрифугування виявлено велику кількість тромбоцитів, яка становить у сироватці з пробірки та в сироватці після виділення з фібринового гелю від  $197 \cdot 10^9$  до  $458 \cdot 10^9$  мкл, а у червоному осаді (еритроцитарна маса) – до  $50 \cdot 10^9$  мкл (обчислення велося на аналізаторі Advia 60, Siemens Healthcare Diagnostics Inc.USA). Це дозволяє вважати, що рідина з фібринового гелю та сироватка містять фізіологічну концентрацію тромбоцитів.

Фібриновий гель, мембрани з фібринового гелю та сироватка були обстежені мікроскопічно після тонкого нарізання гелю та мембран і фіксації рідиною Майн-Грюнвальда протягом 5 хвилин та фарбуванням за Романовським. Мікроскопія проводилася на приладі KONUS Biogex - 3, зображення перенесилося на комп'ютер за допомогою цифрової камери SCIENCELAB 10,0 MPix. В рідкій частині матеріалу виявлена велика кількість поодиноких та агрегованих в гронаподібному вигляді тромбоцитів, в гелю кількість тромбоцитів менша в 1,2 – 2 рази, а в мембранах кількість тромбоцитів значно поступалася кількості в рідині, при цьому, тромбоцити фіксувалися вздовж фібрил. Фібрили гелю мали чітке переважно поздовжнє окреслення.

Таким чином, запропонована нами методика отримання компонентів фібринового гелю аутокрові технологічно проста, а матеріали відповідають своїми якостями клінічним потребам при остеореконструктивних оперативних втручаннях.